



Magnet Rund

Rund




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Wärmebeständigkeit
HXNN	Starker Neodym-Magnet	vernickelt	60°C
HXN	Neodym Magnet		80°C
HXNH	Hitzebeständige Neodym-Magnete		150°C
HXMS	Samarium-Kobalt-Magnet		200°C

vernickelt



Magnetisierungsrichtung Y-Richtung



⚠ Der starke Neodym-Magnet hat eine um 30 % höhere Anziehungskraft als der Neodym-Magnet. Können beim Anzug oder bei Berührung mit anderen magnetischen Substanzen brechen. Bitte vorsichtig auspacken.

Ausführung	D	L	Anziehungskraft N[kgf]			Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]			Stückpreis			
			HXNN	HXN HXNH	HXMS	HXNN	HXN HXNH	HXMS	HXNN	HXN	HXNH	HXMS
HXNN (Starkes Neodym)	1	2	0.08 {0.008}	0.06 {0.006}	0.04 {0.004}	1900~2100	1100~1300	900~1100	-	-	-	-
		3	-	0.07 {0.007}	0.05 {0.005}	-	1200~1400	1000~1200	-	-	-	-
		5	0.10 {0.010}	0.08 {0.008}	0.06 {0.006}	2100~2300	1300~1500	1100~1300	-	-	-	-
	2	2	0.77 {0.08}	0.59 {0.06}	0.39 {0.04}	3500~3700	2400~2600	2000~2200	-	-	-	-
		3	0.90 {0.09}	0.69 {0.07}	0.49 {0.05}	3700~3900	3100~3300	2600~2800	-	-	-	-
		4	0.93 {0.09}	0.72 {0.07}	-	3700~3900	3400~3600	-	-	-	-	-
	3	5	1.01 {0.10}	0.78 {0.08}	0.49 {0.05}	4100~4300	3100~3300	2600~2800	-	-	-	-
		1	1.39 {0.14}	1.07 {0.11}	-	2700~2900	2000~2400	-	-	-	-	-
		2	2.04 {0.21}	1.57 {0.16}	1.08 {0.11}	3700~4000	3100~3300	2600~2800	-	-	-	-
	4	3	2.55 {0.26}	1.96 {0.20}	1.37 {0.14}	4200~4500	3300~3500	2800~3000	-	-	-	-
4		2.93 {0.30}	2.25 {0.23}	1.47 {0.15}	4400~4700	3400~3600	2900~3100	-	-	-	-	
5		3.06 {0.31}	2.35 {0.24}	1.57 {0.16}	4500~4800	3500~3700	2900~3100	-	-	-	-	
HXN (Neodym)	1	1	-	1.47 {0.15}	-	-	2000~2200	-	-	-	-	
		2	3.69 {0.38}	2.84 {0.29}	1.86 {0.19}	4100~4300	3100~3300	2600~2800	-	-	-	-
		3	4.97 {0.51}	3.82 {0.39}	2.55 {0.26}	4200~4500	3600~3800	3100~3300	-	-	-	-
	2	4	5.60 {0.57}	4.31 {0.44}	2.94 {0.30}	4500~4800	3800~4000	3200~3400	-	-	-	-
		5	6.11 {0.62}	4.70 {0.48}	3.14 {0.32}	4800~5100	4000~4200	3400~3600	-	-	-	-
		8	8.50 {0.87}	6.82 {0.69}	-	5100~5400	4500~4700	-	-	-	-	-
	3	10	9.04 {0.92}	6.96 {0.72}	-	5200~5500	4500~4700	-	-	-	-	-
		1	-	1.45 {0.16}	-	-	1800~2000	-	-	-	-	-
		2	5.10 {0.52}	3.92 {0.40}	2.65 {0.27}	3500~3700	3000~3200	2500~2700	-	-	-	-
	4	3	7.51 {0.77}	5.78 {0.59}	3.82 {0.39}	4200~4500	3800~4000	3200~3400	-	-	-	-
4		8.92 {0.91}	6.86 {0.70}	4.61 {0.47}	4600~4900	4000~4200	3400~3600	-	-	-	-	
5		9.93 {1.01}	7.64 {0.78}	5.10 {0.52}	4900~5100	4300~4500	3600~3800	-	-	-	-	
5	6	10.57 {1.08}	8.13 {0.83}	5.39 {0.55}	5100~5400	4300~4500	3600~3800	-	-	-	-	
	8	11.64 {1.19}	8.96 {0.92}	-	5200~5500	4700~4900	-	-	-	-	-	
	10	12.74 {1.30}	9.80 {1.00}	-	5400~5700	4800~5000	-	-	-	-	-	
HXNH (Hitzebeständiges Neodym)	1	2	6.50 {0.66}	5.00 {0.51}	3.33 {0.34}	3100~3400	2900~3100	2400~2600	-	-	-	-
		3	9.93 {1.01}	7.64 {0.78}	5.10 {0.52}	4000~4300	3700~3900	3100~3300	-	-	-	-
		4	12.48 {1.27}	9.60 {0.98}	6.47 {0.66}	4600~4900	3900~4100	3300~3500	-	-	-	-
	2	5	-	10.88 {1.11}	7.25 {0.74}	-	4300~4500	3600~3800	-	-	-	-
		6	15.29 {1.56}	11.76 {1.20}	7.84 {0.80}	5100~5400	4400~4600	3700~3900	-	-	-	-
		8	15.34 {1.66}	11.80 {1.28}	-	5400~5600	4700~4900	-	-	-	-	-
	3	10	15.39 {1.69}	11.84 {1.30}	-	5500~5800	4800~5000	-	-	-	-	-
		2	-	6.66 {0.68}	4.41 {0.45}	-	2400~2600	2000~2200	-	-	-	-
		3	14.01 {1.43}	10.78 {1.10}	7.45 {0.76}	3500~3800	3200~3400	2700~2900	-	-	-	-
	4	5	23.31 {2.38}	17.93 {1.83}	11.96 {1.22}	4700~5000	4200~4400	3500~3700	-	-	-	-
6		26.76 {2.73}	20.59 {2.10}	-	5100~5400	4700~4900	-	-	-	-	-	
8		29.94 {3.06}	23.03 {2.35}	15.39 {1.57}	5400~5700	4600~4800	3900~4100	-	-	-	-	
5	10	31.23 {3.19}	24.02 {2.45}	-	5600~5900	5000~5200	-	-	-	-	-	
	2	-	7.84 {0.80}	5.29 {0.54}	-	2000~2200	1700~1900	-	-	-	-	
	3	18.34 {1.87}	14.11 {1.44}	9.41 {0.96}	3100~3400	2800~3000	2400~2600	-	-	-	-	
6	5	32.23 {3.29}	24.79 {2.53}	16.56 {1.69}	4300~4600	3800~4000	3200~3400	-	-	-	-	
	8	-	34.3 {3.50}	23.03 {2.35}	-	4700~4900	4000~4200	-	-	-	-	
	10	49.43 {5.04}	38.02 {3.88}	25.48 {2.60}	5500~5800	4900~5100	4100~4300	-	-	-	-	
HXMS (Samarium-Kobalt)	1	2	-	9.02 {0.92}	5.98 {0.61}	-	1600~1800	1300~1500	-	-	-	-
		3	-	16.46 {1.68}	11.07 {1.13}	-	2500~2700	2100~2300	-	-	-	-
		5	-	31.16 {3.18}	20.87 {2.13}	-	3600~3800	3000~3200	-	-	-	-
	2	8	-	46.55 {4.75}	31.07 {3.17}	-	4500~4700	3800~4000	-	-	-	-
		10	-	52.72 {5.38}	35.28 {3.60}	-	4800~5000	4000~4200	-	-	-	-
		2	-	10.58 {1.08}	7.06 {0.72}	-	1400~1600	1100~1300	-	-	-	-
	3	3	-	19.6 {2.00}	13.13 {1.34}	-	2300~2500	1900~2100	-	-	-	-
		5	-	39.59 {4.04}	26.46 {2.70}	-	3100~3300	2600~2800	-	-	-	-
		8	-	64.39 {6.57}	43.02 {4.39}	-	4200~4400	3500~3700	-	-	-	-
	4	10	-	75.85 {7.74}	50.67 {5.17}	-	4600~4800	3800~4000	-	-	-	-
3		-	34.32 {3.50}	-	-	1700~1900	-	-	-	-	-	
10		-	98.06 {10.00}	-	-	4200~4400	-	-	-	-	-	

⚠ Die Referenzwerte Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte gelten nur für Magnete.

⚠ Seite mit N-Pol farbig. (HXNN: grün, HXN: rot, HXNH: schwarz, HXMS: blau)



Ordering
Example

Teilenummer	-	L
HXNN3	-	3
HXN8	-	5